



CAPAFINA

MORTERO FINO HIDRÓFUGO

PRESENTACIÓN

CAPAFINA se presenta en sacos de papel con lámina de plástico antihumedad de 25 kg. en palets retractilados de 1.600 kg. (64 sacos).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Agua de amasado	4,75 - 5 l/saco
Resistencia a compresión	CS IV
Capilaridad	< 0,4 Kg/m ² min. ^{0,5}
Granulometría	< 1 mm
Contenido en cloruros	< 0,01 %
Consumo	9 ± 1 kg/m ² por 0,5 cm

NOTA

Las recomendaciones de uso están basadas en nuestro conocimiento y experiencia. Los datos técnicos se han obtenido en condiciones normales de laboratorio, pudiendo variar en función de las condiciones de puesta en obra. Cementos Capa se reserva el derecho a modificar los datos referidos sin previo aviso y deniega cualquier responsabilidad por el uso indebido de los productos.

Mortero para revoco y enlucido impermeable en blanco o gris para el acabado fino de paramentos enfoscados. De uso interior y exterior. GP- CS IV- W1 según UNE EN 998-1.

DESCRIPCIÓN

Mortero compuesto de cemento portland blanco o gris, cal, áridos tamizados de granulometría controlada y aditivos que mejoran la trabajabilidad, adherencia y plasticidad del producto.

SOPORTE

Comprobar la planeidad y que no existen partes disgregables en el soporte en caso necesario sanearlo. Enfoscados de mortero con una planeidad adecuada. Deben ser rugosos, duros, estables, limpios y libres de polvo, pintura y desencofrantes.

APLICACIONES

Revoco blanco o gris de uso general con textura fina, para el acabado de paredes ya enfoscadas como patios, medianeras, garajes, techos.

MODO DE EMPLEO



- 1 Comprobar la idoneidad de los soportes.
- 2 Humedecer previamente las superficies.
- 3 Utilizar de 4,7-5 litros de agua limpia con una mezcladora eléctrica a bajas revoluciones hasta conseguir una masa homogénea sin grumos y con la consistencia deseada.
- 4 Dejar reposar la masa 2 minutos y reamasar antes de aplicar.
- 5 Extender sobre el soporte en espesor no superior a 5 mm.
- 6 Una vez que ha comenzado el endurecimiento fratar con un fratás de madera o plástico.
- 7 A las 24 h humedecer el mortero, repetir durante 2 o 3 días.

RECOMENDACIONES

No aplicar directamente sobre el cerramiento (ladrillo, bloque de hormigón, ...)
 No aplicar sobre yeso.
 No aplicar con riesgo de heladas o tiempo lluvioso.
 No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C.
 No aplicar sobre soportes con hidrofugantes superficiales, lisos o no porosos.
 En superficies absorbentes o muy calientes se recomienda humedecerlas previamente y a las 24 h para evitar la desecación excesiva del mortero y la pérdida de resistencias.
 Sobre hormigón y soportes lisos o no porosos utilizar como puente de adherencia **CAPAFIX**.
 Este es un producto listo para mezclar con agua, no añadir ningún tipo de aditivo que pueda alterar sus propiedades.
 Utilizarlo antes de 1 año desde la fecha de envasado y almacenar en lugar cubierto y seco en su envase original cerrado al abrigo de la humedad.

