



M7,5 SILÍCEO

**MORTERO SECO
DE EXCELENTE
TRABAJABILIDAD**

DESCRIPCIÓN

El mortero seco **M7,5 SILÍCEO** está formulado a base de cemento, áridos silíceos seleccionados y plastificantes que mejoran la trabajabilidad.



DATOS TÉCNICOS

Conforme UNE-EN 998 - 2	G-M7,5
Reacción al fuego	Euroclase A1
Producto en pasta	
Agua de amasado	14 ± 1%
Temperatura de aplicación	+5°C a +35°C
Tiempo de vida de la mezcla	20 minutos
Producto endurecido	
Resistencia a compresión	≥ 7,5 N/mm ²
Resistencia de unión	≥ 0,15 N/mm ²
Contenido en cloruros	≤ 0,1%
Conductividad térmica	0,8 ± 0,1 W/m·K

M7,5 SILÍCEO

APLICACIONES

El mortero seco **M7,5 SILÍCEO** es adecuado para obras de albañilería en general: mampostería, revoques, pavimentos de terrazo, etc. No adecuado para proyección a máquina.

PROPIEDADES

Evita mezclas.
Facilidad de aplicación.
Muy buena trabajabilidad.

SOPORTE

El soporte deberá ser resistente y estar perfectamente fraguado y limpio de polvo, pintura, aceite, etc.
En caso de que estuviera expuesto al sol o de que fuese muy absorbente, se recomienda humedecerlo previamente.
No aplicar sobre yeso, pinturas o superficies sin absorción.

MODO DE EMPLEO

Amasar manual o mecánicamente con aproximadamente un 14% de agua (3,5 litros aprox. por cada saco de 25 kg), hasta obtener una masa homogénea exenta de grumos.

RENDIMIENTO

El consumo aproximado de **M7,5 SILÍCEO** es de 24 kg/m² por cada cm de espesor.

PRESENTACIÓN

En sacos de 25 kg.
Colores: gris y blanco.

ALMACENAMIENTO

En envase original cerrado y protegido de la humedad: 1 año.

ADVERTENCIA: Esta información ha sido recopilada en base a nuestros ensayos y experiencia. Las recomendaciones de esta ficha no implican garantía alguna, ya que las condiciones de aplicación quedan fuera de nuestro control. Es responsabilidad del cliente asegurarse de que el producto resulta adecuado al uso que desea darle. La presente ficha técnica es válida en función de la última edición del catálogo impreso. Edición 2010.