

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

NOMBRE DEL FABRICANTE:

HNOS. RUIZ DORANTES, S.L.

DIRECCIÓN DEL FABRICANTE:

**CTRA. DE LOS TOLLOS, KM 3.
LEBRIJA (SEVILLA). C.P: 41740**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

**YESO GRUESO RÁPIDO, YG.
YESO DE CONSTRUCCIÓN B1/5/2.**

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO:

YESO RÁPIDO HNOS. RUIZ DORANTES, S.L.

DISPOSICIONES A LAS QUE SE AJUSTA EL PRODUCTO:

NORMA UNE-EN 13279:1 Y REGLAMENTOS MARCA AENOR.

CONDICIONES ESPECÍFICAS:


**SE UTILIZA COMO PASTA DE AGARRE EN LA EJECUCIÓN
DE TABICADOS, EN REVESTIMIENTOS INTERIORES Y
COMO CONGLOMERANTE AUXILIAR DE OBRA.
APLICAR A MANO.**

NOMBRE Y CARGO DE LA PERSONA QUE FIRMA LA PRESENTE DECLARACIÓN:

PEDRO RUIZ DORANTES / DIRECTOR GERENTE.

SE DECLARA EL PRODUCTO COMO:

**REACCIÓN AL FUEGO: A1.
EMISIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS: PND.
RESISTENCIA TÉRMICA: PND.**



En Lebrija a..... dede 20.....

Fdo. Pedro Ruiz Dorantes
DIRECTOR GERENTE

YESO RÁPIDO

YESO DE CONSTRUCCIÓN TIPO B1 (B1/3/2).

YESO GRUESO RÁPIDO (YG).

PRODUCTO CONFORME A UNE EN 13279-1, UNE EN 13279-2 Y REGLAMENTOS PARTICULARES DE AENOR AFINES.

COMPOSICIÓN:

YESO RÁPIDO HNOS. RUIZ DORANTES, S.L. se compone de Sulfato de Calcio en sus distintas fases de deshidratación. Es el yeso común de construcción.

CARACTERÍSTICAS:

HNOS. RUIZ DORANTES, S.L.	YESO DE CONSTRUCCIÓN B1/3/2	ESPECIFICACIONES UNE EN 13279-1 Y R.P. AENOR.
Aspecto	Polvo blanco	
Índice de pureza CaSO ₄ (%)	>75	>75
Agua de amasado (%)	63-65	
Trabajabilidad (min.)	5-10	
Determinación de pH	>7	≥6
Finura de molido (%)	<50	≤50
Contenido en agua combinada	≤6	≤6

APLICACIONES:

Se aplica a mano y se utiliza para pasta de agarre en la ejecución de tabicados, en revestimientos interiores y como conglomerante auxiliar de obra.

ENVASE Y COMENTARIOS:

YESO RÁPIDO HNOS. RUIZ DORANTES, S.L. se suministra en sacos de 20 Kg, con dos hojas de papel, en palets de madera de 64 sacos (1280 Kg).

Debe preservarse de la humedad para evitar posibles alteraciones en su comportamiento normal. Consumir el producto en los 6 meses después de la fecha de fabricación.

Se aconseja utilizar el agua de amasado indicada. No trabajar con temperaturas inferiores a 5°C y superiores a 40°C.

Utilizar el producto solo para las aplicaciones para las que ha sido diseñado.

HNOS. RUIZ DORANTES, S.L.

Ctra. Los Tollos, Km 3 41740 LEBRIJA (SEVILLA)
Tfno. Atención al Cliente: **955972554** Fax: **955972466**
www.ruizdorantes.com