

LEBRIFINO

YESO DE CONSTRUCCIÓN TIPO C6 (C6/20/2).

YESO DE TERMINACIÓN (YE/T).

PRODUCTO CONFORME A UNE EN 13279-1, UNE EN 13279-2 Y REGLAMENTOS PARTICULARES DE AENOR AFINES.

COMPOSICIÓN:

LEBRIFINO HNOS. RUIZ DORANTES, S.L. está compuesto por Sulfato de Calcio en sus distintas fases de deshidratación.

Contiene aditivos que, en proporciones inferiores al 1% en su conjunto, facilitan la trabajabilidad, regulan la retención de agua, el fraguado y la plasticidad.

CARACTERÍSTICAS:

HNOS. RUIZ DORANTES, S.L.	YESO DE CONSTRUCCIÓN C6/20/2	ESPECIFICACIONES UNE EN 13279 Y R.P. AENOR.
Aspecto	Polvo blanco	
Índice de pureza CaSO ₄ (%)	>75	>50
Agua de amasado (%)	65	
Tiempo de principio de fraguado (min.)	95	>20
Dureza superficial (Shore C)	>45	≥45
Determinación de pH	>6	≥6
Finura de molido (%) (Ret. Tamiz 0.2 mm)	<1	≤15

APLICACIONES:

Se aplica sobre cualquier superficie en revestimientos interiores de paredes y techos, ya sean de yeso, escayola, o morteros de cemento. Con este yeso de terminación se consigue un acabado de alta calidad.

ENVASE Y COMENTARIOS:

LEBRIFINO HNOS. RUIZ DORANTES, S.L. se suministra en sacos de 20 Kg, con dos hojas de papel y lámina de plástico, en palets de madera de 64 sacos (1280 Kg).

Debe preservarse de la humedad para evitar posibles alteraciones en su comportamiento normal. Consumir el producto en los 6 meses después de la fecha de fabricación.

Se aconseja utilizar el agua de amasado indicada. No trabajar con temperaturas inferiores a 5°C y superiores a 40°C.

Utilizar el producto solo para las aplicaciones para las que ha sido diseñado.

HNOS. RUIZ DORANTES, S.L.

Ctra. Los Tollos, Km 3 41740 LEBRIJA (SEVILLA)
Tfno. Atención al Cliente: **955972554** Fax: **955972466**
www.ruizdorantes.com